

Alprimo

FICHE TECHNIQUE

- Description :** Alprimo est une impression microporeuse aux résines alkydes.
- Destination :** Spécialement formulée pour les boiseries extérieures, mais également sur tous supports courants en bâtiment. Performante sur les bois habituellement utilisés en construction (chêne, sapin, châtaigner, hêtre, etc.), métaux ferreux préalablement traités à l'antirouille.
Alprimo est destiné à être recouvert avec Della Nobilis (alkyde émulsion diluable à l'eau) ou une peinture glycéro.
- Aspect du feuil sec :** Mat
- Rendement :** 14m²/litre pour 35 µm sec.
- Séchage (20°)** Hors poussière 1 heure. Sec au toucher 2 heures.
Température minimum d'application 10 ° et l'humidité relative de l'air 60 %
- Recouvrable :** 24 heures.
- Teinte :** Blanc
- Conditionnement :** 1 L - 5 L
- Dilution :** White Spirit 2 à 3 %.
- Nettoyage des outils :** White Spirit
- Préparation :** Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément au DTU 59.1.
- Précautions :** Ne convient pas pour les bois gras, bois exotiques, métaux non ferreux, PVC

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) 350 g/l (2010). Ce produit contient un maximum de 350 g/l de COV.

