

**Description :**

Impression intérieure et extérieur destiné à recevoir une finition à la chaux. **Primaire chaux** à base de polymères acryliques est une sous couche d'accrochage spécifique qui peut être recouvert par une finition à la chaux

**Destination :**

Sur tous les fonds usuels des bâtiments neufs ou anciens, intérieurs et extérieurs, nécessitant une couche préalable de primaire afin d'optimiser la tenue d'une finition à la chaux.

**Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)**

**Intérieur :**

- Sur ancienne peinture parfaitement saine (film D2), sur plâtre, plaque cartonnée, bois. Sur les autres matériaux réaliser un test d'adhérence préalable.

**Extérieur :**

- Sur tous les fonds usuels des bâtiments neufs ou anciens, après décapage préalable mais où des traces ponctuelles d'anciennes peintures saines et adhérentes sont encore présentes (film D2).
- Pour limiter les « spectres » après des opérations de rebouchage modifiant localement la porosité du support.
- Pour réduire la porosité d'un support et éviter le phénomène de « reprises » en finition chaux

**Mise en œuvre :**

**Primaire chaux** est formulé spécialement pour recevoir un badigeon **Chaux du Rocher**.

**Primaire chaux** est à utiliser en sous couche, pour améliorer l'accroche ou en recouvrement pour limiter les spectres en régulant la porosité après un réagrèage ou un rebouchage en façade avec **Enduit de Ragrèage Chaux du Rocher**.

Ces produits font partie de la gamme **ALCHEMY**

Le support doit être sain et sec exempt de parties non adhérentes. La dilution du produit doit être croissante avec l'augmentation de la porosité du support. Sur support moyennement absorbant, nous conseillons une dilution entre 5 et 10% d'eau.

Pour un fond très poreux (ex : plâtre) dilution entre 10 et 15% d'eau.

Ne pas appliquer par temps très humide, en plein soleil, forte chaleur, vent fort.

Température d'application entre +5 ° et +30 °.

S'applique à la brosse à chauler en tous sens et nuagé, en évitant toute démarcation en ligne droite, mais plutôt de façon aléatoire.

Les reprises seront évitées en progressant en diagonale.

Les manques et superpositions de couche sont à éviter absolument car ils influeraient sur la porosité du support et présenteraient alors pour la finition à la chaux, un risque d'empâtement pour les premiers, de maigreure pour les seconds.

En règle générale, plus le fond est poreux, plus la finition à la chaux va empâter le support présentant une pénétration rapide. Plus le fond est bloqué ou fermé plus il offre une résistance à la finition qui glisse et laisse un film mince au séchage.

**Conseil : Régulez et uniformisez autant que possible la porosité des surfaces à traiter à la chaux.**

# ALCHEMY

SOURCE DE MAGIE CREATIVE

Primaire chaux

FICHE TECHNIQUE 01/03/16

Une application de **Primaire chaux** au rouleau est déconseillée mais reste possible sous 3 conditions :

- Elle est destinée à être recouverte par l'enduit de ragréage spécifique.
- Elle ne doit présenter aucune trace de rouleau qui serait visible après l'application du badigeon **Chaux du Rocher**
- La surface traitée ne doit pas être exposée à la pluie, l'application au rouleau supprimant le micro cordage vertical avantageusement réalisé avec une application à la brosse à chauler (facilite l'écoulement des eaux), si le primaire chaux est recouvert directement avec un badigeon.

**Consommation :**

6 à 8 m<sup>2</sup>/litre, variable selon porosité, relief du support et dilution.

**Séchage :**

Sec au toucher en 4 heures. Recouvrable après 12 heures

**Sécurité :**

Produit non inflammable, ne nécessite pas d'étiquetage spécifique.

**COV** : Conforme 2010 : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) 30 g/l (2010). Ce produit contient max 3g/litre de COV.

**Renseignements complémentaires et assistance technique**

Contactez la société SINGULIER ou adressez-vous à votre revendeur

ALCHEMY

3 chemin du rocher  
44860 PONT ST MARTIN

02.28.43.41.09

alchemy@orange.fr  
www.alchemypeinture.com



*Avant utilisation assurez-vous que vous êtes en présence de la dernière mise à jour.  
Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes du DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifiez auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

